

Краска порошковая П-ПЛ-1321 с эффектом «металлик», «перламутр»

Назначение

Для получения покрытий с разной степенью блеска и фактуры на металлических изделиях различных отраслей промышленности, а также товаров народного потребления.

Состав

Краска представляет собой гомогенную смесь твердых карбоксилированных полиэфирных смол и отвердителя с пигментами, наполнителями и целевыми добавками. Добавление эффектных пигментов осуществляется методом сухого смешения компонентов (dry blend).

Область применения

Для окраски металлических (стальных, алюминиевых, цинк-алюминиевых) изделий, эксплуатирующихся как внутри помещений, так и в атмосферных условиях.

Предварительная подготовка

Подготовка поверхности металлоизделий перед окрашиванием должна осуществляться в зависимости от металла и последующих условий эксплуатации. Поверхности, подлежащие окрашиванию, не должны иметь заусенцев, прожогов, нарушений сплошности металла в виде трещин и т.п. Радиус закругления острых кромок – не менее 0,3 мм.

Подготовка поверхности перед нанесением порошковой краски – в соответствии с ГОСТ 9.402. Степень обезжиривания – первая, степень очистки поверхности от окалины и ржавчины – 2. Для достижения наилучших защитных свойств рекомендуется предварительное нанесение конверсионных покрытий.

Способ нанесения

Электростатический в поле коронного разряда.

Режим отверждения

15 мин при температуре объекта 180 °C
10 мин при температуре объекта 200 °C

Свойства

Внешний вид краски	Тонкодисперсный порошок без комков и посторонних включений.
--------------------	---

Цвет покрытия	Должен соответствовать контрольным образцам цвета ЧУП «МАВ», цветам каталога RAL, образцам-эталонам, согласованным с заказчиком.
---------------	--

Массовая доля летучих веществ	Не более 1%
-------------------------------	-------------

Гранулометрический состав	- остаток на сите с сеткой 0100, %, не более	5,0
---------------------------	--	-----

Плотность	1,2 - 1,9 г / см ³ , в зависимости от цвета.
-----------	---

Внешний вид покрытия	Однаковой фактуры поверхность без механических включений.
----------------------	---

Механические свойства покрытия	<ul style="list-style-type: none"> - Прочность покрытия при ударе, см, не менее для гладких покрытий 50* для структурированных покрытий 40** - Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более 3* - Прочность покрытия при растяжении, мм, не менее 5* - Адгезия покрытия, баллы, не более 1
--------------------------------	---

* - при рекомендуемой толщине нанесения 60-80 мкм

** - при рекомендуемой толщине структурированного покрытия более 110 мкм прочность при ударе не регламентируется

Свойства покрытия

Рекомендуемая для гладких покрытий – 60 - 80 мкм.

Рекомендуемая для покрытий типа шагрень – 60 - 120 мкм.

Рекомендуемая для покрытий типа муар – 60 - 110 мкм.

Толщина

При толщине покрытия 50 - 80 мкм расход составляет 75 - 120 г / м² (без учета потерь).

Расход может изменяться в зависимости от применяемого оборудования, квалификации персонала и других факторов.

Транспортировка и хранение

Транспортирование порошковых красок и лаков осуществляется в крытых транспортных средствах при температуре от минус 40°C до плюс 27°C. Хранят порошковые краски и лаки в закрытой таре при температуре не выше 27°C и относительной влажности не более 75%, на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. Гарантийный срок – 18 месяцев с даты изготовления.

Перед вскрытием, закрытые коробки с краской должны пройти акклиматизацию в течение 48 часов в рабочем помещении.

Техника безопасности

Нанесение краски следует выполнять в помещениях, оборудованных принудительной вентиляцией, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны.

Персонал, работающий с порошковым материалом, должен быть обеспечен комплектом специальной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Аэрозоль и пыль порошковой краски может быть взрывоопасной. При работе не допускать источников возгорания, искрообразования, перегрева порошка, образования облака и скопления пыли порошковой краски, не курить.

Внешний вид покрытий при использовании красок и лаков с пигментами или добавками, вводимыми по технологии сухого смешения (dry blend) с готовой краской или лаком, сильно зависит от толщины покрытия. Из-за различных физико-химических показателей между смешиваемыми компонентами система не может обладать достаточной стабильностью и точной воспроизводимостью между партиями. Не рекомендуется применение рекуперации.

Продукт предназначен только для промышленного использования потребителем, обладающим достаточными знаниями в области применения порошковых лакокрасочных материалов и охраны труда. Представленные данные не являются исчерпывающими, получены на основании лабораторных исследований и нашего опыта. Использование продукта и полученные результаты в большей степени определяются условиями окрашивания потребителя, а также соблюдением рекомендаций изготовителя. Ввиду отсутствия контроля за соблюдением всех этих условий с нашей стороны мы не несем ответственности полученные результаты, а отвечаем за качество материала согласно системе качества, действующей на ЧУП «МАВ».